



2001 ABR FUGA

مادة الحشو

حشو الفواصل ذو أساس أسمنتى
يمكن استخدامه في الداخل ، ومناسب
لفجوة 1-6 مم.

أماكن الاستخدام

- يتم استخدامه في الداخل .
- التطبيقات الأفقية والعمودية .
- حشو الفواصل من السيراميك ومواد طلاء البلاط حتى 1-6 مم.

الميزات / المزايا

- لا يتلاشى ويتراكم ويتشقق.
- يوفر سطحًا أملسًا.
- يلتصق جيدًا بحواف السيراميك.
- مقاوم للتآكل.
- يقدم مجموعة غنية من الألوان والديكور .

إرشادات التطبيق (الاستخدام):

أ) تحضير السطح:

يجب الانتباه إلى أن السيراميك ملتصق جيدًا حتى لا يتحرك أثناء التطبيق ، ويجب أن يكون اللاصق جافًا تمامًا. يجب تنظيف أي غبار وأوساخ ونشارة الخشب وبقايا البناء والأسمنت المتبقية في فجوات الوصلات على السطوح حيث يتم الانتهاء من عملية الأرضيات باستخدام قضيب رفيع أو فرشاة. تأكد من أن فجوات الوصلات لا تقل عن 2/3 من سمك السيراميك. يجب أن تكون الفجوات التي يتم تنظيفها مبللة بإسفنج مبللة.

ب) تحضير المنتج:

20 كغ 2001 ABR FUGA حشو الفواصل (1-6 مم) يضاف إلى حوالي 6-7 من الماء النظيف ويفضل خلطه بخلاط منخفض السرعة حتى لا يتم إعادة توصيل التيار الكهربائي. انتبه إلى كمية الماء المراد إضافتها إلى الهاون المسحوق ، وتجنب وضعه على شكل حص مضاف إليه ماء زائد . سيؤدي الماء الزائد المضاف إلى البلاط إلى التشقق وسهولة التآكل والغبار. تُترك مادة الحشو المحضرة بقوام كثيف لترتاح لمدة 5-10 دقيقة للنضوج وتستخدم بعد الخلط لمدة 1-2 دقيقة مرة أخرى. يجب استهلاك الخليط الموجود في الحاوية في غضون ساعة واحدة تقريبًا.

ج) طريقة التطبيق (الاستخدام):

يجب أن تملأ المادة المانعة للتسرب في الفواصل باستخدام ممسحة مطاطية صلبة ذات رأس مطاطي أو مجرفة منتشرة ذات أساس من المطاط الصلب. من أجل ملء الفجوات بالكامل ، يجب سحبها أولاً بشكل متواز ثم بالعرض. يجب تفشير الفائض من البلاط على السطح بملعقة مبللة ذات طرف ناعم ، بعد الانتظار لمدة 15-30 دقيقة حسب درجة الحرارة المحيطة ، ومسحها بإسفنج رطبة ويجب أن تُمسح طبقة المفصل الرقيقة التي قد تعود إلى السطح. يتم تنظيفها جيدًا. يجب عدم بدء تنظيف الفواصل قبل الألوان. لا ينبغي أن تُمسح بإسفنج مبللة زائدة حتى لا تسبب تقلب اللون. يجب تنظيف الإسفنج المستخدمة بشكل متكرر. يجف على الجدران بعد 24 ساعة ، ويمكن السير على الأرضيات بعد 48 ساعة ، ويمكن فتحه لحركة المشاة بعد 7 أيام.



2001 ABR FUGA

مادة الحشو

حشو الفواصل ذو أساس أسمنتية
يمكن استخدامه في الداخل ، ومناسب
لفجوة 1-6 مم.



القضايا التي يتعين النظر فيها

- تجنب الاستخدام في درجات حرارة أقل من +5 درجة مئوية وما فوق +35 درجة مئوية.
- تجنب الاستخدام في المناطق المجمدة ، والمعرضة لخطر التجمد خلال 24 ساعة أو المعرضة لأشعة الشمس والرياح المباشرة.
- لا تقم أبدًا بإضافة الماء والمسحوق إلى البلاط الذي انتهت ملاحظته.
- لا تنظف الفواصل بحمض الكلوريدريك أو مواد التبييض وما إلى ذلك. استخدم منظف الفواصل للتنظيف.
- كمية الاستهلاك المشار إليها هي معلومات عامة.

تنظيف الأدوات:

يجب تنظيف الأدوات والمعدات المستخدمة بالماء بعد التطبيق. يمكن إزالة 2001 ABR FUGA ميكانيكيًا فقط من السطح بعد التصلب.

تحذيرات الأمان

- S2 يحفظ بعيدًا عن متناول الأطفال.
- S24/25 تجنب ملامسة العينين والجلد.
- S26 عند ملامسة العين ، اغسلها بالماء واستشر الطبيب.
- S28 عند ملامسته للجلد ، اغسله على الفور بكمية كبيرة من الماء.
- S29 لا تفرغ في المجاري.
- S46 في حالة البلع ، استشر الطبيب على الفور وأظهر العلبة أو الملصق.

التخزين

يجب تخزينه في عبوة أصلية غير مفتوحة في بيئة باردة وجافة عن طريق الحماية من الصقيع. للتخزين قصير الأمد ، يجب وضع 3 منصات نقالة كحد أقصى مرارًا وتكرارًا ويجب أن يتم الشحنة بنظام ما يرد أولاً يصرف أولاً. للتخزين طويل الأمد ، لا ينبغي وضع المنصات مرارًا وتكرارًا. يمكن تخزينها لمدة 12 شهرًا من تاريخ الإنتاج إذا تم استيفاء شروط التخزين المناسبة. يجب أن تبقى العبوات المفتوحة مغلقة بإحكام وتخزينها في ظروف تخزين مناسبة ويجب استخدامها خلال أسبوع واحد.

الاستهلاك

انظر جدول استهلاك حشو الفواصل.

الحزمة

في أكياس كرافت 20 كغ (64 كيس كرافت / باليت).
كيس بوليثلين 5 كغ (3 أكياس / كارتون).



2001 ABR FUGA

مادة الحشو
حشو الفواصل ذو أساس أسمنتي
يمكن استخدامه في الداخل ، ومناسب
لفجوة 1-6 مم.



(23 درجة مئوية ورطوبة نسبية 50%)

المواصفات الفنية

معلومات عامة

مسحوق أبيض و رمادي
9 شهراً في عبوة غير مفتوحة في بيئة جافة

المظهر \ الشكل

العمر الافتراضي

معلومات التطبيق

(+5 درجة مئوية) - (+35 درجة مئوية)

درجة حرارة التطبيق

6-7 ماء / 20 كغ مسحوق

نسبة الاختلاط

1 ساعة

وعاء التخزين

48 ساعة على الحائط ، 7 أيام على الأرض

الحصول على وقت الاستخدام

انظر جدول استهلاك الحشو

الاستهلاك

معلومات الأداء

1000 مم2

ارتداء المقاومة

2,5 نيوتن / مم2

مقاومة الانثناء بعد التخزين الجاف

2,5 نيوتن / مم2

مقاومة الانثناء بعد دورة التجميد والذوبان

15 نيوتن / مم2

قوة الضغط بعد التخزين الجاف

15 نيوتن / مم2

مقاومة الانضغاط بعد دورة التجميد-الذوبان

3 مم \ مم2

الانكماش

g 5

إمتصاص الماء بعد 30 دقيقة

g 10

إمتصاص الماء بعد 240 دقيقة

