



8004 ABR CURE AC

أكريليك معالجة الخرسانة.

مواد معالجة سائلة أساسها مستحلب الأكريليك ، بيضاء اللون ، مائي تمنع فقدان الماء بسرعة.

أماكن الاستخدام

• يتم استخدامه من أجل المعالجة المثلى للخرسانة الطازجة ، وذراع التسوية ومصلبات السطح. يتم تطبيقه في الداخل والخارج لمنع التبخر السريع لمياه الخلط ، لزيادة تكوين الشقوق على السطح ومقاومة التآكل لمنع الغبار. إنها مناسبة لمعالجة عناصر البناء العمودية والأفقية ، والمباني الشاهقة حيث يصعب المعالجة بالماء ، وخرسانة المطارات والحقول ، وخرسانة مجاري الهواء والقنوات ، والمسبوكات الخرسانية حيث تكون الرطوبة منخفضة وتيارات الهواء مرتفعة.

الميزات / المزايا

- مناسب للاستخدام في الأماكن المغلقة حيث لا يمكن استخدام عوامل المعالجة القائمة على المذيبات.
- يساعد الخرسانة للوصول إلى القوة المستهدفة.
- يمنع الانكماش عن طريق حفظ الماء في الخرسانة.
- يمنع تكون الغبار حيث أنه يزيد من مقاومة السطح للتآكل.
- جاهز للاستخدام وسريع وسهل التطبيق.

إرشادات التطبيق (الاستخدام):

أ) تحضير السطح:

يجب الانتهاء من تحضير الخرسانة المطبقة حديثاً بطريقة القياس المناسبة. يجب أن يكون السطح صلباً ومفتوح المسام ونظيفاً. يجب أن يكون السطح خالياً من ماء العرق والزيت وجميع المواد السائبة وملوثات السطح وتركيب الأسمنت وأن يكون قد وصل إلى القوة الكافية.

ب) تحضير المنتج:

يجب أن يتم تطبيقه بعد الانتهاء من تنعيم الأسطح التي يتم تطبيق الخرسانة الطازجة ومصلب السطح عليها. يجب أن يتم التطبيق بطريقة الرش ذات الضغط المنخفض بكميات متساوية وكطبقة غشاء مستمرة.



8004 ABR CURE AC

أكريليك معالجة الخرسانة.

مواد معالجة سائلة أساسها مستحلب الأكريليك ، بيضاء اللون ، مائي تمنع فقدان الماء بسرعة.

القضايا التي يتعين النظر فيها

- يجب حماية السطح الخرساني من عوامل مثل الثلج والمطر لمدة 2-3 ساعات مباشرة بعد التطبيقات الخارجية. في نهاية هذه الفترة ، لا يتأثر عامل المعالجة بالعوامل الخارجية.
- في حالة وجود اختلافات كبيرة في السمك في التطبيق ، يمكن رؤية تكون البقعة

تنظيف الأدوات:

يجب تنظيف الأدوات والمعدات المستخدمة بالماء بعد التطبيق. يمكن إزالة ABR CURE AC 8004 ميكانيكيًا فقط من السطح بعد التصلب.

تحذيرات الأمان

- S2 يحفظ بعيدًا عن متناول الأطفال.
- S24/25 تجنب ملامسة العينين والجلد.
- S26 عند ملامسة العين ، اغسلها بالماء واستشر الطبيب.
- S228 عند ملامسته للجلد ، اغسله على الفور بكمية كبيرة من الماء.
- S29 لا تفرغ في المجاري.
- S46 في حالة البلع ، استشر الطبيب على الفور وأظهر العلبة أو الملصق.

التخزين

يجب تخزينه في عبوة أصلية غير مفتوحة في بيئة باردة وجافة عن طريق الحماية من الصقيع. للتخزين قصير الأمد ، يجب وضع 3 منصات نقالة كحد أقصى مرارًا وتكرارًا ويجب أن يتم الشحن بنظام ما يرد أولاً يصرف أولاً. للتخزين طويل الأمد ، لا ينبغي وضع المنصات مرارًا وتكرارًا. يمكن تخزينها لمدة 12 شهرًا من تاريخ الإنتاج إذا تم استيفاء شروط التخزين المناسبة. يجب أن تبقى العبوات المفتوحة مغلقة بإحكام وتخزينها في ظروف تخزين مناسبة ويجب استخدامها خلال أسبوع واحد.

الاستهلاك

كمية الاستهلاك الموصى بها لتطبيق طبقة واحدة: 0,15-0,25 لتر / م². قد تختلف هذه القيمة حسب السطح والظروف المحيطة.

الحزمة

في 10 لتر و 20 لتر و 30 لتر اوعية بلاستيكية .



8004 ABR CURE AC

أكريليك معالجة الخرسانة.

مواد معالجة سائلة أساسها مستحلب
الأكريليك ، بيضاء اللون ، مائي تمنع
فقدان الماء بسرعة.

المواصفات الفنية	23 درجة مئوية ورطوبة نسبية 50%)
معلومات عامة	
المظهر \ الشكل	أبيض ، شفاف بعد التطبيق
العمر الافتراضي	12 شهرًا في عبوة غير مفتوحة في بيئة جافة
التركيب الكيميائي	عامل المعالجة أساسه من مستحلب البولييمر
الكثافة	$0,1 \pm 1,0$ جم / سم 3
معدل امتصاص الماء	0,55 كجم / سم 3